



Parafoam Panelglue 1K

Lýsing:

Parafoam Panelglue 1K er polyurethane festifrauð með mikla límingu og litla þenslu. Tilvalið til að líma einangrunarfrauðplast (EPS) á steyppta vegg. Ný hönnun á öryggisloki brúsans gerir kleift að nota brúsann með hléum í allt að 4 vikur eftir opnun, ef lokað er loftþétt fyrir rör á milli. Góð hljóð- og varmaeinangrun. Inniheldur ekki efni sem eru skaðleg ósonlaginu. Rakapolið og hægt að mála yfir.

Notkun:

Hrista skal brúsann 15-20 sinnum fyrir notkun.

Parafoam Panelglue 1K hefur góða viðloðun við flest byggingarefni. Á gljúpa fleti er ráðlagt að úða vatni á flötinn áður en frauðað er til að auka bindingu.

Líming á einangrunarfrauðplasti (EPS):

Setja skal **Parafoam Panelglue 1K** í „M“ eða „W“ laga mynstur yfir plötu og meðfram kanti. Frauð þarf að þekja að minnsta kosti 40% flatar. Frauðið þarf að þorna í 1-2 mín. áður en plötunni er þrýst á vegginn. Frauðið þenur sig lítilega svo aðgát skal höfð til að þrýsta plötu aftur að vegg ef þarf. Full líming er eftir 1-2 klst.

Undirvinna:

Yfirborð skal vera laust við ryk og alla fitu. Má vera þurr en mælt er með að úða vatni á flötinn áður, til að fá enn betri bindingu. Nota skal **Parasilico Cleaner** til að ná burtu fitu og/eða óhreinindum þar sem það á við.

Tækniupplýsingar:

Basi: Polyurethan – Prepolymer.
Þenst út við loftraka.
Þekur: 13-15 m² per. brúsi 750ml.
Snertipurtt eftir: 4-8 mín.
(við 23°C í 50% raka).
Fyllileg líming eftir: 1-2 klst.
(við 23°C í 50% raka).
Full þornun eftir: 24 klst.
(við 23°C í 50% raka).
Hitapól: -40°C til +80°C.
Hitapól í stuttan tíma: -100°C til +100°C.
Hitastig við notkun: +5°C til +35°C.
Skerstyrkur: 138 kPa (DIN 53427)
Pressuþól: 54 kPa (DIN 53421)
Eldflokkur: B3 (DIN 4102, hluti 1).
Án chlorofluorocarbons.
Geymsluþól: 15 mán. í kaldri geymslu.
(sjá botn brúsa). Eftir að brúsi hefur verið opnaður skal nota hann innan 4 vikna.

Hreinsun áhalda:

Blautt frauð er hægt að þrifa burt með **Parafoam Gun & Spray Cleaner**. Hart frauð þarf að skera/skafa burt og/eða nota **Parafoam Remover**.

Hentar ekki við t.d. eftirtaldar aðstæður:

Ekki UV-varið. Binst ekki við silicon.

Framleiðandi:

DL CHEMICALS, BELGÍU.

www.dl-chem.com

ÍSÓL

Ísól ehf - Ármúla 17 – 108 Reykjavík – S:533-1234 – www.isol.is – isol@isol.is